

Generelt

Firetex M72 Sparkel er beregnet for reparasjon av mindre skader på Firetex FX5000 og FX2000 brannbeskyttende malinger for stålkonstruksjoner.

Egenskaper

Firetex M 72 Sparkel er velegnet for reparasjon av både vannbaserte og løsemiddelbaserte Firetex brannmalinger. Kan benyttes både på innendørs og utendørs stålkonstruksjoner.



Påføringsanvisning

Underlaget må være rent, tørt og fritt for fett. Firetex M72 Sparkel påføres med sparkelspade eller kniv.

Primer

Samme type primer og filmtykkelse som anbefalt for den aktuelle brannmaling og det aktuelle bruksområdet.

Topcoat

Samme type topcoat og filmtykkelse som anbefalt for den aktuelle brannmaling og det aktuelle bruksområdet.

Det er ikke krav til topcoat på stålkonstruksjoner som står i tørt innendørs klima. Likevel anbefales det at det påføres topcoat der stålet er synlig, dette er av estetiske hensyn og for bedre vaskbarhet.

Tilstand	Klar til bruk
Egenvekt	1.41 kg/liter
Herdesystem	Løsemiddelbasert
Klebefri	Etter 1 time ved 15° C og 30 minutter ved 23°C
Overmales	Etter 4 timer. Vil variere etter tørkeforholdene
Flammepunkt	21°C
Tørrestoff	82 ± 4 % (ASTM-D2697-91)
Utløpsdato	2 år fra produksjonsdato
Påføringstemp.	+ 5°C til + 40°C
Tynner	Firetex Tynner nr 2 eller tilsvarende Xylen tynner
Farge	Off-White
Emballasje	1 ltr